

Лист Технической Информации

Супер Момент Профи Плюс Секундный клей

I. Продукт:

Состав:

Однокомпонентный
цианакрилатный клей

Область применения:

Склеивание различных видов
пластмасс, резины, металлов,
дерева, фарфора, керамики, кожи,
пробки, тканей, картона и бумаги.

Не пригоден для склеивания
полипропилена, полиэтилена,
политетрафторэтилена (тефлона),
стекла, глазированных
поверхностей и силиконовой
резины.

Также не пригоден для склеивания
очень мягкой кожи.

Никогда не применяйте клей для
склеивания посуды, в которую
будет наливаться горячая
жидкость.



Упаковка:

Бутылка 5 г

II. Технические характеристики:

- **Высокая скорость склеивания**
- **Высокая прочность клеевого шва**
- **Не растекается при нанесении (гель)**
- **Водостойкость**
- **Морозостойкость**
- **Высокая устойчивость к воздействию растворителей**

Состав:

Этилцианоакрилат

Внешний вид:

бесцветная прозрачная жидкость

Плотность:

Около 1,05 г/см³

Время схватывания:

5-30 секунд

Окончательная прочность
склеивания достигается от 12 до 24
часов.

Теплостойкость клеевого шва:

От минус 50°C до плюс 80°C

Устойчивость:

Высокая устойчивость к воздействию воды, и растворителей. Устойчивость к старению.

Температура хранения

от минус 20°C до плюс 30°C.
Идеальные условия хранения от
плюс 2°C до плюс 8°C.

Клей морозостойкий.

Температура применения:

От плюс 15°C до плюс 25°C.

III. Указания по использованию

Подготовка материалов:

Склеиваемые поверхности должны
быть сухими и чистыми. Чтобы
увеличить прочность склеивания

Важная информация:

Скорость схватывания зависит от
влажности воздуха. Высокая
влажность ускоряет время

Склеивание / давление:

Время фиксации обычно
составляет 5-60 секунд.
Приблизительно 50% прочности
склеивания достигается примерно

Производитель:

Хенкель Ирланд Оперейшенс энд Ресч Лимитед
70 Сир Джон Роджерсонс Ки
Дублин 2, Ирландия

Импортер и уполномоченная организация:

ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru

поверхности дополнительно рекомендуется зачистить наждачной бумагой и обезжирить бензином или ацетоном.

Перед склеиванием выдержите материалы при комнатной температуре (от +18°C до +25°C).

Нанесение клея:

Нанести клей на одну из поверхностей и сразу прижать детали друг к другу

схватывания, а низкая влажность замедляет процесс.

через 5 минут, а окончательная прочность склеивания в пределах 100-200 кг/см² (усилие разрыва) достигается от 12 до 24 часов.

Прижимайте от центра к краям, чтобы избежать скопления воздуха. Тщательно приклеивайте края.

Дальнейшая обработка:

Начальная прочность склеивания настолько велика, что склеенное изделие можно подвергать дальнейшей обработке через несколько минут.

IV. Дополнительная информация

Условия безопасного использования и хранения:

Избегайте случайных утечек клея и обеспечьте защиту одежды и рабочей поверхности.

Убедитесь в том, что клей не попал на кожу. Цианакрилатный клей склеивает кожу мгновенно.

Хранить плотно закрытым при температуре от минус 20°C до плюс 30°C.

Идеальные условия хранения от плюс 2°C до плюс 8°C.

В случае замораживания клей полностью восстанавливает свою первоначальную консистенцию и свойства при комнатной температуре.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой отход.

Выведение пятен:

Используйте средство для удаления клея «Супер Момент Антиклей»

Срок годности 24 месяца со дня производства

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.



Производитель:
Хенкель Ирланд Оперейшенс энд Ресёч Лимитед
70 Сир Джон Роджерсонс Ки
Дублин 2, Ирландия

Импортер и уполномоченная организация:
ООО «Хенкель Рус»
107045, Россия, г. Москва,
Колокольников переулок, д.11
+7 495 745 22 34
www.moment.ru